

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Гранада INT/an/02

Технические характеристики

ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада – это декоративная краска, которая объединяет цвета, контрасты, рифления, представленные множеством оттенков. Тысячи разных уровней краски, полученных в результате нанесения шпателем, создают удивительный эффект, невольно притягивающий взгляд. Благодаря особым пигментам, содержащимся в её составе, можно любоваться бесчисленными вариантами цвета, что придаёт стенам абсолютно новый вид. Краски ГРАНАДА создают в домах XXI века античный декор роскошных вилл и дворцов, принадлежавших знати. ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада - моющаяся, водоотталкивающая, стойкая к царапинам краска, которая предотвращает образование плесени. Материал лёгок в нанесении и обеспечивает идеальный результат. Обладает слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Декор для интерьеров исторических и современных зданий.

Подготовка подложек

Новые подложки должны быть хорошо высушенными и выдержанными. На старых подложках или уже окрашенных устранить пыль, загрязнения и прочее при помощи воды и щётки. Очистить поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix производства Oikos для лучшей фиксации.

Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести один или два слоя Fondo Murales производства Oikos в качестве грунта. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.

Способ нанесения

Нанести ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада кистью "spagna" от OIKOS, скрещивая мазки. Затем сразу же пройти разгруженной кистью по поверхности для более равномерного распространения материала. Через 10 ÷ 15 минут лёгкими движениями шпателя из нержавеющей стали OIKOS вновь нанести продукт, прижимая его, но не устраняя.

Технические характеристики: нанесение

Разведение/Смешивание	5 ÷ 10% питьевой воды
Расход	6 ÷ 8 мл/л в зависимости от вида подложки и желаемого эффекта
Инструменты для нанесения	Кисть "sragna" и Шпатели из нерж.стали от OIKOS
Закрепляющие средства	Neofix производства OIKOS
Основа	Fondo Murales производства OIKOS
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	3 ÷ 4 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	2 ÷ 3 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой
Предостережения	Взболтать вручную или при помощи гирокоспического миксера максимум 1 мин. на низкой скорости

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные органические и неорганические пигменты.
Удельный вес	1 кг/л +/- 3%
РН	6 ÷ 7
Вязкость	6.000 ÷ 9.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Устойчивость к мойке	Моющийся в соответствии с нормой UNI 10560:1956
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ k; VOC: 10 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 100 г/л
Цвета	Карта цвета по колеровочной системе DCS Decor Color System компании OIKOS
Фасовка	1 – 5 л
Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные органические и неорганические пигменты.

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно

SCHEMA TECNICA INT/an/02/ru

предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Новые подложки должны быть совсем высушенными и выдержанными. На старых подложках или уже окрашенных устранить пыль, загрязнения и прочее при помощи воды и щётки. Очистить поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix производства Oikos для лучшей фиксации. Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести один или два слоя Fondo Murales OIKOS грунтом. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.

Нанести ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада кистью "spagna" производства OIKOS, скрещивая мазки, Затем сразу же пройтись разгруженной кистью по поверхности для более равномерного распространения материала. Через 10 ÷ 15 минут лёгкими движениями шпателя из нержавеющей стали OIKOS вновь нанести продукт, прижимая его, но не устраняя.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв.м., включая материал и работу.

Заметки

Компания Oikos srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, Oikos не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.