

SCHEMA TECNICA

MATERICO RILIEVO/RUSTICO

Qualità tecniche

MATERICO RILIEVO/RUSTICO by OIKOS è un rivestimento continuo, tipo intonachino, formulato sia a grana media che fine, ad effetto spatolato. Il prodotto è composto da speciali resine acriliche in dispersione acquosa, che conferiscono al prodotto un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, agli acidi, ai raggi U.V. e ai cicli di gelo e disgelo. Graniglie di marmo e di sabbie a granulometria selezionata e cariche coprenti a base di biossido di titanio donano al prodotto notevole copertura e un pregiato effetto estetico. MATERICO RILIEVO/RUSTICO è dotato di ottimo potere riempitivo, ottima copertura e un eccellente potere idrorepellente, mantiene una buona traspirazione del supporto, inoltre previene la formazione di muffe ed alghe; è quindi indicato per la protezione e il ripristino di tutte le superfici murali anche a cappotto. Nel caso sia necessaria una maggiore prevenzione nei confronti di alghe e muffe si consiglia di aggiungere al prodotto l'apposito additivo sanitizzante STERYLPLUS. E' un prodotto con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'impiego

Pareti esterne.

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere omogenei e privi di imperfezioni, ben asciutti e stagionati, l'intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 gg per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti incoerenti; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Applicare l'apposito fissativo BLANKOR by OIKOS. Attendere 6 ÷ 8 ore prima di applicare i prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Utilizzando una spatola di acciaio inox, applicare una mano di MATERICO RILIEVO/RUSTICO, in maniera omogenea e per uno spessore dato dal granello. Successivamente con lo stesso attrezzo procedere, con movimenti circolari, alla lisciatura e lamatura della parete.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso
Resa:	RILIEVO 1 mq/l RUSTICO 0,6 ÷ 0,7 mq/l
Strumenti d'impiego:	Spatola in acciaio inox.
Fissativi:	BLANKOR by OIKOS
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	3 ÷ 5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, graniglia di marmo, sabbie selezionate, additivi atti a migliorare l'applicazione e la filmazione.
Peso specifico:	1,75 kg/l +/- 3% (bianco)

SCHEDA TECNICA EXT/r1/02

Granulometria:	RILIEVO Max= 1,2 mm	RUSTICO Max= 1,8 mm
PH:	8,5 ± 9	
Viscosità:	30.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)	
Temperatura di stoccaggio:	+2°C ± +36°C. Teme il gelo	
Assorbimento d'acqua:	Classe W ₃ (Bassa Permeabilità), w = 0,085 kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)	
Permeabilità vapore acqueo:	Classe V ₂ (Media Permeabilità), Sd=1,35 m (EN ISO 7783-2:2001)	
Adesione per trazione diretta:	f _h = 0,6 MPA (min. f _h > 0,3 MPA) (EN 1542:2000)	
Durabilità:	f _h = 0,7 MPA (min. f _h > 0,3 MPA) (EN 13687-3:2003)	
Conducibilità Termica:	λ _{10, dry} = 1,28 W/mK (P=90%) (EN 1745:2005)	
Reazione al fuoco:	Euroclasse F (EN 13501:2009)	
Resistenza al lavaggio:	Conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi.	
Resistenza all'abrasione:	Conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 5.000 cicli abrasivi.	
Resistenza al distacco e aggrappaggio:	Conforme alla norma DIN ISO 4624	
Marcatura CE:	Conforme alla norma (EN 15824:2009)	
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE:	Classe di appartenenza: A/c ; VOC: 30 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 40 g/l	
Colori:	Bianco e tinte di cartella	
Confezioni:	Litri 4 - 14	

Dati tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

Voci di capitolato

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l'intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 gg per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti incoerenti; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Applicare l'apposito fissativo BLANKOR by OIKOS. Attendere 6 ± 8 ore prima di applicare i prodotti di finitura. Utilizzando una spatola di acciaio inox, a supporto pronto applicare una mano di un rivestimento continuo del tipo MATERICO RILIEVO/RUSTICO by OIKOS, in maniera omogenea e per uno spessore dato dal granello. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.