

## Qualità Tecniche

GRANADA la pittura anticada è una pittura decorativa che unisce colori, contrasti, striature che si materializzano in mille sfumature. Migliaia di piccole gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano in una mescolanza di colori con un'effetto anticato. Grazie alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado di trasmettere nuove sensazioni alle pareti. I colori di GRANADA contrappongono le antiche decorazioni delle lussuose ville o palazzi nobiliari alle esigenze delle dimore del XXI secolo. GRANADA la pittura anticada è lavabile, idrorepellente, antigraffio, aiuta a prevenire la formazione delle muffe. Di facile applicazione, permette di lavorare senza lasciare giunte o imperfezioni. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

## Campi d'Impiego

Superfici interne di ambienti in ogni tipo di edificio storico o moderno.

## Preparazione dei Supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

## Modalità di Applicazione

Applicare GRANADA la pittura anticada con Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superficie, facendo una leggera pressione con una Spatola inox by OIKOS schiacciando il prodotto, senza asportarlo.

## Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

## Il prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, speciali pigmenti organici ed inorganici.
Peso specifico	1,00 kg/l ±3%
pH	6 ÷ 7
Viscosità	6000 ÷ 9000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Resistenza al lavaggio	Lavabile secondo la norma UNI 10560:1996
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/k VOC: 10g/l (massimo) Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150g/l Limite Fase II (dal 1.1.2010): 100g/l
Colori	Tinte di cartella
Confezioni	Litri 1 - 4

## L'applicazione

Diluizione	5-10% con acqua potabile.
Resa	6 ÷ 8m²/l in funzione del supporto e dell'effetto desiderato
Strumenti d'impiego	Pennello-Spagna e Spatole inox by OIKOS
Fissativi	NEOFIX by OIKOS
Fondi	FONDO MURALES by OIKOS
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	3 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	2 ÷ 3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Avvertenze	Agitare manualmente o in mixer giroscopico max 1 min. a bassa velocità

## Voci di Capitolato

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione. Applicare una

o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Infine applicare GRANADA by OIKOS con Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare con spatola inox facendo una leggera pressione sulla superficie senza asportare il prodotto. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera.