



## SCHEMA TECNICA n. EXT/pa/07

www.oikos-group.it/pitturacalceadige

### CALCE DECORATIVA EFFETTO RUVIDO OPACO

#### Qualità Tecniche

PITTURA ALLA CALCE ADIGE by OIKOS è un'impregnazione minerale riempitiva per esterni ed interni a base di grassello di calce stagionato ad effetto ruvido opaco. Trova impiego ideale nella ristrutturazione di edifici storici o di pregio in cui si vogliono riproporre o mantenere le caratteristiche delle antiche lavorazioni della decorazione Italiana.

Una delle sue principali caratteristiche è quella di legarsi perfettamente con il supporto, mantenendo la traspirazione della struttura muraria favorendo la fuoriuscita dell'umidità interna. Grazie all'elevata alcalinità, PITTURA CALCE ADIGE ha effetto batteriostatico impedendo lo sviluppo di muffe e colonie batteriche. La fine graniglia di marmo che lo compone conferisce alle superfici ove è applicato pregiati effetti estetici, calde ombreggiature tipiche dell' "l'effetto antico". PITTURA CALCE ADIGE è un prodotto con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

#### Campi d'Impiego

Pareti esterne ed interne di edifici storici o di pregio.

#### Preparazione dei Supporti

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l'intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 gg per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti in fase di distacco; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Per un risultato ottimale si consiglia l'applicazione diretta del prodotto su intonaco a calce o su pittura a calce già esistente previa accurato lavaggio e spazzolatura. Solo nel caso sia strettamente necessario è possibile utilizzare CONSOLIDANTE CALCE opportunamente diluito, per consolidare supporti molto assorbenti o friabili.

In interno è possibile applicare il prodotto anche su supporti già trattati con pitture dopo averne valutato la buona adesione. Pitture poco assorbenti vanno carteggiate per renderle porose e favorire l'adesione, qual'ora non fosse sufficiente rasare la parete con la RASATURA ALLA CALCE

#### Il prodotto

Composizione	Grassello di calce, granulati di marmo selezionati, cariche riempitive, biossido di titanio, pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate.
Peso specifico	1,5 kg/l $\pm$ 3% (bianco)
Granulometria	Max = 0.3mm
pH	12.5 $\div$ 13.5
Temperatura di stoccaggio	+2°C $\div$ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Permeabilità al vapore acqueo Sd	0,011m (limitemax consentito 2m, DIN 52 615)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/a VOC: 26g/l (massimo) Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75g/l Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30g/l
Colori	Bianco + tinte di cartella
Confezioni	Litri 1 - 4 - 14
Avvertenze	La calce è un prodotto naturale con caratteristiche specifiche, l'effetto estetico e la durata del prodotto in ambiente esterno sono fortemente influenzate dalle condizioni ambientali e dalle caratteristiche del supporto

#### L'applicazione

Diluizione	15 $\div$ 25% con acqua potabile
Resa	3 $\div$ 3,5m <sup>2</sup> /l in duemani, in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego	Pennello
Fissativi	CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS.
Temperatura di applicazione	+5°C $\div$ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1,30h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	24h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Avvertenze	proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 $\div$ 48 ore dall'applicazione

#### Modalità di Applicazione

Applicare a pennello: prima mano diluita al 15  $\div$  20% con acqua potabile; seconda mano, dopo 4 ore circa, diluita al 20  $\div$  25% con acqua potabile. Proteggere le superfici dalla pioggia almeno nelle prime 24  $\div$  48 ore dall'applicazione.

#### Finiture

Per ottenere effetti velati si consiglia VELATURA ALLA CALCE by OIKOS.



## **CALCE DECORATIVA EFFETTO RUVIDO OPACO**

## **SCHEDA TECNICA n. EXT/pa/07**

[www.oikos-group.it/pitturacalceadige](http://www.oikos-group.it/pitturacalceadige)

### **Informazioni sulla sicurezza**

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

### **Voci di Capitolato**

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l'intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 gg per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti in fase di distacco; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Per un risultato ottimale si consiglia l'applicazione diretta del prodotto su intonaco a calce o su pittura a calce già esistente previa accurato lavaggio e spazzolatura. Solo nel caso sia strettamente necessario è possibile utilizzare un idoneo consolidante tipo CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS opportunamente diluito, per consolidare supporti molto assorbenti o friabili.

In interno è possibile applicare il prodotto anche su supporti già trattati con pitture dopo averne valutato la buona adesione. Pitture poco assorbenti vanno carteggiate per renderle porose e favorire l'adesione, qual'ora non fosse sufficiente rasare la parete con rasante tipo RASATURA ALLA CALCE by OIKOS.

Applicare PITTURA ALLA CALCE ADIGE by OIKOS a pennello: prima mano diluita al 15-20% con acqua; seconda mano dopo 4 ore circa diluita 20-25% con acqua;

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.